KLEGAINE GTNR+



Applications

- Transport d'air chaud et froid, de gaz ou de poussières légères non abrasives à des pressions basses lorsqu'une flexibilité maximale est exigée.
- Pour des conditions d'utilisation peu difficiles.
- Excellente pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux.
- Idéale pour l'amenée d'air frais sur les moteurs.

Avantages

- Légère et pratique.
- Très compressible, elle minimise le stockage.
- Bonne flexibilité à basse température.
- Bonne résistance à la plupart des huiles, graisses, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l'état de vapeur.
- Tube lisse favorisant l'écoulement.
- Paroi double en néoprène.

Caractéristiques techniques

Tube: tissu en fibre de verre enduit de néoprène, noir, lisse.
Armature: hélice en acier à ressort, noyée dans la paroi.
Revêtement: tissu en fibre de verre enduit de néoprène, noir, renforcé par deux cordelettes blanches en fibre de verre, aspect ondulé.
Température: -50 °C à +150 °C.
Marquage: non marqué.
Raccordement: fixation par collier.

Informations complémentaires

• Disponible avec diverses manchettes d'extrémité sur demande.
- supplément de prix par manchette: forfait équivalent à 0,5 m de gaine.

• Longueurs > 4 m, Ø ≥ 25 mm: nous consulter.
- possibilité en longueur de 10 m avec 2 jonctions,
- supplément de prix par jonction: forfait équivalent à 1 m de gaine.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext. mm	Pression de service bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
12	0,65	± 0,03	NS	2,17	0,50	7	0,08	2,5	5009386	*1*
19	0,65	± 0,03	NS	2,17	0,50	10	0,13	2,5	5009381	*1*
25	0,65	± 0,03	NS	1,97	0,50	14	0,15	4	70742	*2*
32	0,65	± 0,03	NS	1,78	0,50	18	0,20	4	70743	*2*
38	0,65	± 0,03	NS	1,68	0,41	20	0,23	4	85460	*2*
41	0,65	± 0,03	NS	1,68	0,41	20	0,25	4	5009361	*2*
44	0,65	± 0,03	NS	1,68	0,41	20	0,26	4	85011	*2*
51	0,65	± 0,03	NS	1,68	0,41	25	0,30	4	70744	*2*
60	0,65	± 0,03	NS	1,48	0,38	28	0,34	4	70745	*2*
63	0,65	± 0,03	NS	1,38	0,33	30	0,36	4	70746	*2*
70	0,65	± 0,03	NS	1,38	0,33	33	0,42	4	70747	*2*
76	0,65	± 0,03	NS	1,38	0,33	34	0,46	4	85472	*2*
80	0,65	± 0,03	NS	1,38	0,30	35	0,48	4	85159	*2*
89	0,65	± 0,03	NS	1,18	0,29	36	0,53	4	85465	*2*
102	0,65	± 0,03	NS	0,99	0,25	38	0,60	4	85514	*2*
114	0,65	± 0,03	NS	0,79	0,23	40	0,75	4	70748	*2*
121	0,65	± 0,03	NS	0,69	0,23	40	0,80	4	5009249	*2*
127	0,65	± 0,03	NS	0,69	0,21	41	0,85	4	70749	*2*
140	0,65	± 0,03	NS	0,54	0,16	48	1,07	4	70750	*2*
152	0,65	± 0,03	NS	0,54	0,16	55	1,10	4	70751	*2*
165	0,65	± 0,03	NS	0,44	0,10	62	1,22	4	85058	*2*
178	0,65	± 0,03	NS	0,44	0,10	65	1,27	4	70752	*2*
203	0,65	± 0,03	NS	0,35	0,07	80	1,42	4	85413	*2*

Caractéristiques techniques d'utilisation pour une température à + 20 °C.

1 = Article hors stock, mini. de commande = 2,5 m.
2 = Article hors stock, mini. de commande = 4 m.
NS = Non significatif.

H1 3 44 27 2 /25 09 2002

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

GAINES INDUSTRIELLES - Tissus enduits d'élastomères